

# Grüne Wanne®

Hochleistungsbindemittel für Abdichtungsbetone

## Technische Daten

### Suspensionskennwerte (Richtwerte<sup>1)</sup>)

Wasser-Bindemittel-Wert (w/b-Wert)	0,35
Feststoff [kg/m <sup>3</sup> ]	1435
Wasser [l/m <sup>3</sup> ]	490
Zusatzmittel [kg/m <sup>3</sup> ]	je nach Bedarf
Rohdichte der Suspension [kg/dm <sup>3</sup> ]	1,92
Erstarrungsbeginn [min]	> 300
Absetzmaß [%] - nach 24 Stunden	0,2
<b>Druckfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]</b> - in Anlehnung an DIN EN 196	
1 Tag	12,5
2 Tage	23,5
28 Tage	64,0
<b>Biegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]</b> - in Anlehnung an DIN EN 196	
1 Tag	3,5
2 Tage	4,5
28 Tage	6,0

<sup>1)</sup> Laborwerte bei 20°C – Baustellenwerte können abweichen.

#### Holcim (Deutschland) GmbH

Technisches Marketing  
 Hannoversche Straße 28  
 31319 Sehnde-Höver  
 Telefon +49 (0) 51 329 27-408  
 Telefax +49 (0) 51 329 27-430  
 www.holcim.de  
 Ansprechpartner: Dr.-Ing. Kaleb Yared  
 Mobil 0173 968 6272

#### Lieferung

Sackware  
 BigBag auf Anfrage  
 lose im Silozug auf Anfrage

#### Lieferwerke

Höver